


HELIOS**TESSAROL®**
HELIOS**TESSAROL®**

Za dugotrajnost, kao i za intenzivniju belu boju, treba naneti više tankih slojeva (do 70 mikrona vlažnog filma) u preporučenim intervalima. Sušenje na vazduhu zahteva najbolje moguće vremenske uslove (10–25 °C, relativna vlažnost vazduha ispod 75 %).

KORISNI SAVETI



Pratite nas na:



HeliosSrbija



Helios TBLUS



Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
T +386 1 722 40 00
E deco.coatings@helios.si
www.helios-deco.com
Član grupe HELIOS.

TESSAROL PRO PROTECT

Brzосуšeći završni premaz

Brzосуеeи završni premaz TESSAROL PRO PROTECT

koristi se za zaštitu i dekoraciju metalnih, drvenih i plastičnih površina u zatvorenom i na otvorenom. Ovaj premaz nudi izvrsnu pokrivnu moć već u jednom sloju. U kombinaciji sa univerzalnom osnovnom bojom, nudi odličnu zaštitu protiv korozije i odličnu zaštitu od svih vremenskih uslova.

Zahvaljujući postojanim pigmentima, boje ne blede na svetlu. Ovaj premaz je idealan za potpunu promenu izgleda metalnih i drvenih površina: za prozore, vrata, okove, drvene obloge, ograde, konstrukcije, nameštaj i druge metalne i drvene površine u zatvorenim prostorijama i na otvorenom, koje nisu mnogo izložene spoljnim uticajima.



GDE SE KORISTI?

Proizvod je pogodan za nanošenje na površine kao što su: prozori, vrata, okovi, drvene obloge, ograde, konstrukcije, nameštaj i druge metalne i drvene površine u zatvorenim prostorijama i površine na otvorenom, koje nisu mnogo izložene spoljnim uticajima.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

TESSAROL PRO PROTECT nanosi se na metalnu površinu koja je prethodno zaštićena **TESSAROL univerzalnom osnovnom bojom UNI**. Preporučujemo jedan sloj osnovne boje, a nakon toga 2 sloja završnog premaza.

Površina mora biti suva, izbrušena i očišćena. Pre upotrebe premaz dobro promešati.

- Do 10 godina zaštite od UV zračenja
- Stabilan sjaj i nijanse (bela boja i svetle nijanse ne žute)
- Odlična pokrivna moć
- Brzo sušenje – nanošenje narednog premaza za samo 6 sati
- Jednostavna aplikacija, lako nanošenje, odlično razlivanje
- Dobra elastičnost i čvrstoća
- Odlična otpornost na atmosferske uticaje
- Otporan na sredstva za čišćenje u domaćinstvu

NANOŠENJE: četkom, valjkom, prskanjem

VREME SUŠENJE: nanošenje narednog sloja nakon 6 sati, pri normalnim uslovima na 23 °C i pri relativnoj vlažnosti vazduha 50 %

BROJ SLOJEVA: 2

RAZREĐIVANJE: po potrebi TESSAROL razređivačem

POTROŠNJA: 1 l pokriva 14–16 m² površine u 1 sloju

PAKOVANJE: 0,75 l

NIJANSE: 6 standardnih nijansi, koje međusobno mogu da se mešaju.

