

SPEKTRA Facade Standard

UPOTREBA

Za zaštitu i dekoraciju fasada i svih ostalih vanjskih mineralnih zidnih površina.

Prikladna je za bojanje svih vrsta mineralnih i disperzijskih žbuka, vlaknasto-cementnih i drvenih cementnih ploča, betona i premazivanje starih disperzijskih premaza.

ZNAČAJKE

- Boja koja se razrjeđuje u vodi, prihvatljiva za zdravlje i okoliš
- Otporna na vremenske utjecaje i štetnu industrijsku atmosferu
- Visoka paropropunost

TEHNIČKI PODATCI

VRSTA PROIZVODA	stiren-akrilni kopolimer, pigmenti, punila i posebni aditivi u vodi
NIJANSE BOJE	bijela, HGMIX
BOJILO	moгуće s bojama koje su prikladne za boje na vodenoj osnovi (3 do 5%) i s disperzijskim bojama, pogodnim za nijansiranje; HGMIX
GUSTOĆA	1,55 ± 0,03 kg/l
UPIJANJE VODE W ₂₄	0,43 kg/m ² h ^{0,5} (razred W2, srednja upornost vode)
VISOKA PAROPROPUSNOST s _d	0,10 m (razred V1, visoka paropropunost)
RAZRJEĐIVANJE	vodom od 5% do 10%
EU VOC kategorija i ograničenja	IIA(c), 40 g/l (2010); proizvod sadrži: maks. 23 g/l
PAKIRANJE	bijela: 2l, 5 l, 10 l, 15 l
ROK TRAJANJA	Rok trajanja originalno zatvorenog i prikladno zapakiranog proizvoda (temperatura između +5°C i +35°C, na suhom mjestu) je do datuma označenog na pakiranju. NE SMIJE SE ZAMRZAVATI!

UPUTE ZA UPOTREBU

NANOŠENJE	valjak, četka, prskanje
UVJETI RADA	min. +5°C zraka, površine i boje
SUŠENJE (T= +20 °C, relativna vlaga 65%)	premaz je suh i prikladan za premazivanje nakon 6 – 10 sati
POKRIVENOST	3 – 4 m ² sa 1 l (dva sloja), ovisno o propusnosti i hrapavosti površine
ČIŠĆENJE ALATA	odmah nakon upotrebe vodom

PRIPREMA POVRŠINE

Površina mora biti očišćena od prašine i nečistoća. Preporučamo pranje vodom pod pritiskom ili parom. Uklonite stare drobljive premaze s čvrste površine. Grube i neravne površine izbrusite materijalom istog sastava kao i sama površina (žbuka ili cementna žbuka), pustite da se temeljito osuši (za svaki cm debljine nove žbuke vrijeme sušenja je 7 – 9 dana u normalnim vremenskim uvjetima). Ručno uklonite drobljive čestice starih fasada na vapnenoj žbuci i obnovite.

Prije bojanja (obnove) već obojanih površina, potrebno je provjeriti prikladnost, čvrstoću i prionjanje.

Prije bojanja površina mora biti suha i čvrsta.

Nemojte nanositi **SPEKTRA Facade Standard** po kiši, magli, jakom vjetru. Na suncu fasadu treba zasjeniti kako bi se izbjeglo neravnomjerno sušenje, što može utjecati na kvalitetu premaza.

Na površine s plijesni i algama nanosite biocidno sredstvo **SPEKTRA Sanitol**. Nakon što se zidovi osuše, ručno odstranite plijesan. Postupak se može ponoviti nekoliko puta, ovisno o intenzitetu plijesni i algi. Boji dodajte **SPEKTRA Anti Mould** koja će dugotrajno spriječiti rast mikroorganizama.

Salitru uklonite četkom i impregnirajte površinu **SPEKTRA dubinskom impregnacijom**.

SUSTAVI PREMAZIVANJA

U donjoj tablici navedeni sustavi su primjeri moguće pripreme i zaštite različitih površina. Prije primjene određenog sustava, objekt je potrebno temeljito provjeriti i procijeniti i, ako je moguće, predloženu zaštitu ispitati na površini.

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	POKRIVNI PREMAZ
<u>Vapno-cementne žbuke</u> - nove - stare		1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special ili SPEKTRA Impregnation Acryl	
<u>Disperzijske žbuke</u> - nove - stare	po potrebi čišćenje, uklanjanje drobljivih čestica, popravak oštećenih mjesta	1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special ili SPEKTRA Impregnation Acryl	2x SPEKTRA Facade Standard
<u>Beton, vlaknasto-cementna i druge neporozne podloge</u> <u>Površina obojena disperzijskim bojama</u>		1x SPEKTRA dubinska impregnacija 1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special ili SPEKTRA Impregnation Acryl	

NAPOMENE

- Prije upotrebe dobro promiješajte boju.
- Ako razrijedite boju više od preporučenog, prekrivanje se smanjuje.
- Vrijeme sušenja je duže na nižim temperaturama i višoj vlažnosti zraka.
- Vlaga nove (svježe) žbuke može biti najviše 1,5%. Kod nijansi na osnovi organskih pigmentata koji nisu alkalno stabilni može, u uvjetima povišene vlage, doći do oštećenja filma boje.
- Ovisno o izloženosti UV zračenju i vremenskim uvjetima, intenzivnije i čišće nijanse boja pripremljene s pigmentnim koncentratima na osnovi organskih pigmentata (žuta, narančasta, crvena, bordo, ljubičasta, zelena), brže blijede. Čak može doći i do promjene izvorne nijanse nakon nekoliko godina. Stoga preporučamo odabir nijansi boja na osnovi anorganskih pigmentata, koji su UV i vremenski postojani.
- Ne prihvaćamo reklamacije na promjene u izgledu nijanse zbog blijedenja. Stoga preporučujemo savjetovanje s našim tehničkom službom prije odabira nijanse.