

SPEKTRA Extra

NAMENA

Za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina i plafona.

Pogodna za bojenje svih vrsta mineralnih maltera, vlakno-cementnih ploča, betona, gips-kartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta i starih premaza.

SVOJSTVA

- izuzetno pokrivna, mat izgled
- lep i gladak film boje
- otporna na mokro brisanje
- veliki izbor nijansi, više hiljada - HGMIX
- jednostavno nanošenje
- visoka paropropusnost
- prijatna za korisnika i životnu sredinu.

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	stirenakrilatna kopolimerna disperzija, pigment, punila i posebni dodaci
NIJANSE	bela, HGMIX
NIJANSIRANJE	pigmentnim pastama prilagođenim za boje na vodenoj bazi (do 3 %), i disperzionim bojama pogodnim za nijansiranje; HGMIX
SJAJ (EN 13 300)	mat
GUSTINA	1,50 – 1,57 kg/l
PERIVOST (EN 13 300)	Klasa 3
PAROPROPUSNOST Sd (EN ISO 8873:2012)	0,036+0,006 m (klasa V1, visoka paropropusnost)
RAZREĐIVANJE	Vodom 5 – 10%
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(a), 30 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 22 g/l
PAKOVANJE	2 l, 5 l, 10 l i 15 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	valjak, četka, špricanje
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine minimalno +5 °C
SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%)	suvo za nanošenje sledećeg sloja nakon 4 – 6 sati
POKRIVNOST	teoretska: 10 – 14 m ² / l u jednom sloju Praktična potrošnja zavisi od upojnosti i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Sa površine odstraniti prašinu, loše vezane delove i drugu nečistoću. Stare slojeve premaza koji otpadaju odstraniti. Veće pukotine i oštećene delove podloge popuniti odgovarajućim materijalima na mineralnoj bazi. Sledi impregniranje **SPEKTRA akrilnom impregnacijom**. Pre početka bojenja podloga mora biti suva i čvrsta.

Zidne površine koje su zaražene plesnima i algama pre bojenja premazati **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Kada se zidovi osuše, plesan mehanički odstraniti. Boji dodati **SPEKTRA zaštitu od plesni ZP** koja će duže vreme sprečiti rast mikroorganizama.

Fleke od nikotina, izlivenne vode, katrana, vodenih bojica, ... premažite **SPEKTRA antinikotinskom bojom** kao završnim premazom.

Zdrave podloge bez pukotina, obojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzionim bojama očistiti i prebrusiti brusnim papirom (No. 150).

SISTEMI PREMAZA

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	IZRAVNAVANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Nova neobojena podloga - produženi (krečno-cementni) malteri - gips-kartonske ploče - beton i ostale neporozne podloge		1x SPEKTRA akrilna impregnacija 1x SPEKTRA dubinska impregnacija	2x SPEKTRA unutrašnji kit-fini (po potrebi)	1 - 2x SPEKTRA Extra
Podloga obojena disperzionim bojama - više slojeva upijajućih, neperivih premaza - glatki, sjajni, perivi premazi	čišćenje, odstranjivanje nevezanih delova, popravka oštećenih mesta čišćenje, brušenje	1x SPEKTRA akrilna impregnacija	2x SPEKTRA unutrašnji kit-fini (po potrebi)	

NAPOMENE

- Pre upotrebe boju dobro promešajte.
- Vreme sušenja se produžava ako je temperatura niža ili relativna vlaga vazduha viša.
- Ako boju razređujete količinom vode većom od propisane, pokrivenost filma boje se proporcionalno smanjuje.
- U slučaju tamnih nijansi mat premaza, radi eliminisanja pojave belih tragova koji se pojavljuju usled grebanja grubim predmetima, preporučuje se zaštita završnog filma jednim slojem SPEKTRA DOMFLOK laka.
- Nijanse tamnih premaza mogu odstupati od standarda različite propustljivosti i gruboće podloge i različite osvetljenosti. Ova vrsta odstupanja ne može biti razlog reklamacije. Odstupanje nijanse odobrava proizvođač nakon procene pod istim uslovima.
- Pokrivenost SPEKTRA EXTRA u crvenoj, žutoj, oranž, bordo i zelenoj nijansi je lošija tako da dva sloja nanosa nisu dovoljna. U tom slučaju preporučujemo upotrebu SPEKTRA Latex mat premaza u crvenoj i žutoj nijansi za postizanje bolje pokrivenosti.