

SPEKTRA Latex Matt

NAMENA

Za zaščito i dekoraciju vrlo opterećenih unutrašnjih zidnih površina u predsobljima, hodnicima, predvorjima, stepeništima (vrtiči, bolnice, škole dr.). Pogodna je za farbanje svih vrsta mineralnih podloga, vlaknocemetnih ploča, betona, gipskartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnatih reljefnih tapeta i starih premaza.

SVOJSTVA

- mat izgled premaza
- ne sadrži organske rastvarače
- visoka perivost
- jednostavno čišćenje
- otpornost na hemikalije
- veliki izbor nijansi boja – **HGMIX**

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	stirenakrilatna disperzija, pigment, punila i posebni dodaci
NIJANSE	Bela, HGMIX (više hiljada nijansi)
NIJANSIRANJE	pigmentnim pastama namenjenim za boje na vodenoj bazi (do 3 %), i disperzionim bojama pogodnim za nijansiranje; HGMIX
SJAJ (EN 13300)	mat
GUSTINA	1,42–1,46 kg/l
PERIVOST (EN 13300)	klasa 1
PAROPROPUSNOST Sd (EN ISO 7783:2012)	0,08±0,01m (klasa V ₁ , visoka paropropusnost)
RAZREĐIVANJE	Sa vodom do 5 % (četkom, valjkom, bezvazdušno, špricanje pod visokim pritiskom)
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(a), 30 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 9 g/l
PAKOVANJE	1 l, 2 l, 5 l, 10 l i 15 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČIN NANOŠENJA	Valjak (mikrovlakna 9 mm), četka, špricanje (bezvazdušno, pod visokim pritiskom, 515/100 bari)
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine min. +5 °C
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vla. 65 %)	suvo i za nanošenje sledećeg sloja nakon 4–6 sati
POKRIVNOST	teoretska: 7–9 m ² / 1 l u 2 sloja. Praktična potrošnja zavisi od upijanja i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Sa površine odstraniti prašinu, slabo vezane delove i ostale nečistoće. Stare premaze koji otpadaju odstraniti. Veće pukotine i oštećene delove podloge prekriti odgovarajućim materijalima na mineralnoj bazi. Sledi impregniranje **SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl**. Pre početka krećenja podloga mora biti suva čista i čvrsta.

Zidne površine zagađene plesnima i algama pre krećenja premazati **SPEKTRA Sanitol**. Nakon što se zidovi osuše plesni mehanički odstraniti. Dodati **SPEKTRA Anti Mould** u boju, koja će duže vreme sprečavati razvoj mikroorganizama.

Vodorastvorljive fleke od nikotina, vode, katrana, vodorastvorljivih boja, olovaka..., blokiramo sa **SPEKTRA Stain Block Grunt** ali i sa **SPEKTRA ANTINIKOTINSKOM BOJOM**, koja je ujedno i završni premaz.

Zdrave i neispucale površine, obojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzionim bojama očistiti i prebrusiti brusnim papirom (No. 150)

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	ZAGLAĐIVANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Nova nebojena površina - produžni (krečno-cementni) malteri - gipskartonske ploče - beton i ostale neporozne podloge		1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl 1x SPEKTRA dubinska impregnacija	2x SPEKTRA Level Medium / Fine	min. 2x SPEKTRA Latex Matt (zavisno od nijanse)
Podloga bojena disperzijskim bojama - više slojeva upijajućih, neperivih premaza - glatki, sjajni, perivi premazi	čišćenje, odstranjivanje nevezanih delova, popravak oštećenih mesta čišćenje, brušenje	1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl	2x SPEKTRA Level Medium / Fine	

NAPOMENE

- Vreme sušenja se produžava pri nižim temperaturama i više relativne vlage vazduha.
- Pre upotrebe boju dobro promešati.
- Ako boju razredite više nego što je preporučeno, pokrivost filma boje srazmerno se smanjuje.
- Krajnji izgled filma zavisi od površine. Budući da se gladak film postiže na izravnanim i glatkim zidnim površinama preporučujemo pripremu istih sa **SPEKTRA Level Fine** (dvoslojno nanošenje s međuslojnim i završnim brušenjem).
- Čišćenje premaza zavisi od stepena sjaja i efikasnije je kod premaza višeg sjaja. Fleke možete čistiti sa mekanom krpom i blagim neabrazivnim sredstvom za čišćenje.
- Otpornost filma premaza na odabrano sredstvo za čišćenje proverite pre njegove upotrebe na manje vidljivom delu zidne površine.
- Povećanje otpornosti na habanje postiže se upotrebom transparentnog bezbojnog akrilnog premaza **SPEKTRA Domflok Matt**, koji se nanosi preko **SPEKTRA Latex Matt**.
- Pokrivnost **SPEKTRA Latexa Matt** u intenzivnim crvenim, žutim, oranž, bordo i zelenim nijansama slabija je i zato dva sloja nisu dovoljna. Pre nanošenja boje u odabranoj nijansi (2–3 sloja) preporučujemo nanošenje jednog sloja tonirane predboje. Za lep izgled premaza neophodna je precizna aplikacija.