

SPEKTRA Latex Semi-matt

NAMENA

Za zaščitu i dekoraciju vrlo opterećenih unutrašnjih zidnih površina u predsobljima, hodnicima, predvorjima, stepeništima (dečki vrtići, bolnice, škole i dr.). Pogodna je za prebojavanje svih vrsta mineralnih podloga, vlaknasto-cemetnih ploča, betona, gipskartonskih ploča, tapeta od staklenih vlakana, papirnih reljefnih tapeta i starih premaza.

SVOJSTVA

- svilenkast izgled premaza
- visoka perivost
- ne sadrži organske rastvarače
- jednostavno čišćenje
- otpornost na hemikalije i dezinfekciona sredstva
- veliki izbor nijansi boja – **HGMIX**

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	stirenakrilatna disperzija, pigment, punila i posebni dodaci
NIJANSE	bela, HGMIX (pastelne nijanse)
NIJANSIRANJE	pigmentnim pastama namenjenim bojama na vodenoj bazi (do 3 %), i disperzionim bojama pogodnim za nijansiranje; HGMIX
SJAJ (EN 13300)	polumat
GUSTINA	1,30–1,33 kg/l
PERIVOST (EN 13300)	klasa 1
PAROPROPUSNOST Sd (EN ISO 7783:2012)	0,36+0,002m (klasa V ₂ , srednja paropropusnost)
RAZREDIVANJE	sa vodom do 10% (četka, valjak); do 5% (bezvazdušno špricanje pod visokim pritiskom)
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(a), 30 g/l (2010); proizvod sadrži: max. 5 g/l
PAKOVANJE	2 l i 10 l
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU	
NAČIN NANOŠENJA	Valjak (mikrovlakna, 9 mm), četka, špricanje (bezvazdušno, pod visokim pritiskom, 515/100 bar)
USLOVI RADA	temperatura boje, vazduha i površine koja se boji min. +5 °C
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vla. 65 %)	suva za nanošenje sledećeg sloja nakon 4–6 sati
POKRIVNOST	teoretska: 7–9 m ² / 1 l u dva sloja. Praktična potrošnja zavisi od upijanja i hrapavosti podloge.
ČIŠĆENJE ALATA	vodom odmah nakon upotrebe

PRIPREMA POVRŠINE

Sa površine odstraniti prašinu, slabo vezane delove starih premaza i ostale nečistoće. Stare premaze koji otpadaju odstraniti. Veće pukotine i oštećene delove podloge saniramo odgovarajućim materijalima na mineralnoj bazi. Sledi impregniranje sa **SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl**. Pre početka prebojavanja podloga mora biti suva čista i čvrsta.

Zidne površine zagađene plesnima i algama pre krećenja premazati sa **SPEKTRA Sanitol**. Nakon što se zidovi osuše plesni mehanički odstranimo. Dodati **SPEKTRA Anti Mould** u boju, koja će duže vreme sprečiti razvoj mikroorganizama.

Vodorazredive fleke od nikotina, vode, katrana, vodootpornih boja, olovaka, ..., blokiramo sa **SPEKTRA Stain Block Grund** ali i sa **SPEKTRA ANTINIKOTINSKOM BOJOM** koja je ujedno i završni premaz.

Zdrave i neispucale površine, obojene glatkim, sjajnim ili polusjajnim emajlima ili disperzionim bojama očistiti i prebrusiti brusnim papirom (No. 150)

PREMAZNI SISTEMI

POVRŠINA	PRIPREMA POVRŠINE	IMPREGNACIJA	ZAGLAĐIVANJE	ZAVRŠNI PREMAZ
Nova neobojena površina - produženi (cementno-krečni) malteri - gipskartonske ploče - beton i ostale neporozne podloge		1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl 1x SPEKTRA dubinska impregnacija	2x SPEKTRA Level Fine	2x SPEKTRA Latex Semi-matt (polumat)
Podloga obojena disperzijskim bojama - više slojeva upijajućih, neperivih premaza - gladki, sjajni, perivi premazi	čišćenje, odstranjivanje nevezanih delića, popravka oštećenih mesta čišćenje, brušenje	1x SPEKTRA Impregnation Acryl	2x SPEKTRA Level Fine	

NAPOMENE

- Pre upotrebe boju dobro homegenizovati mešanjem.
- Vreme sušenja se produžava u uslovima nižih temperatura i više relativne vlage vazduha.
- Ako boju razređujete više nego što je preporučeno, pokrivost filma boje srazmerno se smanjuje, pa je potreban veći broj nanosa.
- Krajnji izgled filma zavisi od podloge. Kako se gladak film svilenkastog sjaja postiže na glatkim zidnim površinama preporučujemo zaglađivanje **SPEKTRA Level Fine** (dvoslojno nanošenje s međuslojnim i završnim brušenjem).
- Prilikom čišćenja, proveriti otpornost premaza na odabrano sredstvo za čišćenje, pre njegove upotrebe, na manje vidljivom delu zidne površine.
- Čišćenje premaza zavisi od stepena sjaja i efikasnije je kod premaza višeg sjaja. Fleke možete čistiti sa mekanom krpom i blagim ne abrazivnim sredstvom za čišćenje.