

SPEKTRA Plaster Acryl

NAMENA

Pripremljeni malter zrnaste (Z) i rajbovane (R) strukture za dekoraciju i zaštitu fasada. Koristi se kao završni sloj u sistemu toplotne izolacije EPS.

SVOJSTVA

- jednostavno nanošenje
- otpornost na atmosferilije i uticaje štetnog industrijskog isparenja
- vodoodbojnost i paropropusnost
- postojanost na struganje i udarce
- elastičnost
- biocidna zaštita sloja boje

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	akrilatni kopolimer, pigment, punila, armirana vlakna i posebni dodaci u vodi
NIJANSE	bela, nijanse po ton karti: Monicolor 720, Harmonia Exterior, Terra
NIJANSIRANJE	HGMIX
GUSTINA	1,9 kg/l
RAZREĐIVANJE	po potrebi vodom
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(a), 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: max. 30 g/l
PAKOVANJE	25 kg
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PRIPREMA PODLOGE	Podloga mora biti ravna, čista, suva, nezamrznuta i tvrda. Pre početka rada zaštititi vrata, prozore, simsove, oluke ... podlogu učvrstiti SPEKTRA UNI Grund , koji nijansiramo u željenu nijansu. Nakon 24 sata nanosimo SPEKTRA Plaster Acryl .
NAČIN NANOŠENJA	Pre upotrebe SPEKTRA Plaster Acryl dobro promešati. Malter može da se razredi sa maksimalno 1,0 dl čiste vode na 25kg maltera. Malter nanositi ravnomerno gletericom od nerđajućeg čelika u debljini najvećeg zrna ili nanositi mašinski. SPEKTRA Plaster Acryl Z se kružno zaribava plastičnom gletericom, dok se ne dostigne ravnomerna struktura. SPEKTRA Plaster Acryl R se nakon 5 – 10 minuta, zaribava horizontalno, vertikalno ili kružno, plastičnom gletericom. Celokupnu površinu izrađujemo bez prekida, mokro na mokro.
USLOVI RADA	Temperatura vazduha, materijala i podloge mora biti u vremenu aplikacije i sazrevanja materijala iznad +5 °C, a maksimalno 35 °C. Relativna vlažnost vazduha ne sme biti viša od 80 %. Malter ne smemo nanositi na direktnom suncu, vetru, magli ili kiši.
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vlažnost vazduha 65%)	Malter je suv na dodir nakon 6–10 sati, nakon 24 sata otporan je na kišu. Niske temperature i visoka vlažnost vazduha mogu produžiti vreme sušenja maltera.
POKRIVNOST	1,0 mm Z: cca. 2,2 kg/m ² 1,5 mm Z: cca. 2,5 kg/m ² 2,0 mm Z: cca. 3,0 kg/m ² 2,5 mm Z: cca. 3,2 kg/m ² 1,5 mm R: cca. 2,5 kg/m ² 2,0 mm R: cca. 2,8 kg/m ² 2,5 mm R: cca. 3,2 kg/m ²
ČIŠĆENJE ALATA	Vodom odmah nakon upotrebe

SISTEMI TOPLOTNE IZOLACIJE

	SPEKTRA SISTEM TOPLOTNE IZOLACIJE EPS
LEPLJENJE	SPEKTRA lepak EPS ili SPEKTRA lepak EPS grubi
IZOLACIONI MATERIJAL SA TIPLOM	Fasadne ploče od stiropora (EPS-F) Tiplovi (u skladu sa evropskom tehničkom saglasnošću ETA-08/0122)
ARMIRANJE	SPEKTRA lepak EPS ili SPEKTRA lepak EPS grubi SPEKTRA staklena mrežica za armiranje
OSNOVNI PREMAZ	SPEKTRA UNI Grund
ZAVRŠNI PREMAZ	SPEKTRA Plaster Acryl

*Kod tamnih nijansi **SPEKTRA Plaster Acryl** preporučujemo upotrebu slične nijanse nijansiranog **SPEKTRA UNI Grund**.

NAPOMENE

- **SPEKTRA Plaster Acryl** sadrži sredstvo koje sprečava nastanak algi i plesni u normalnim vremenskim uslovima.
- Ne preporučujemo ugradnju tamnih nijansi, pri kojima je svetlosna vrednost Y = ispod 25. Tamni tonovi se mnogo bolje zagrevaju i može doći do termičkog širenja i pucanja TIS.
- Preporučuje se upotreba iste šarže maltera za jednu stranu fasadne površine ili više pakovanja (kanti) egalizovati u većoj posudi.
- Moguća su manja odstupanja nijansi od ton karte (prirodni materijali, štampa...)