

SPEKTRA Plaster Silicone

NAMENA

Tankoslojni zaštitno-dekorativni pastozni malter na bazi akrilatnog veziva i silikonske smole, dostupan u zrnastoj (Z) i rajbovanoj (R) strukturi. Koristi se kao završni sloj u SPEKTRA sistemu toplotne izolacije EPS i SPEKTRA sistemu toplotne izolacije MW.

SVOJSTVA

- otpornost na atmosferilije
- izražena vodoodbojnost i paropropusnost
- otpornost na prljanje
- otpornost na grebanje i udarce
- univerzalna primena
- jednostavno nanošenje
- biocidna zaštita sloja boje

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	akrilatni kopolimer, pigment, punila, armirana vlakna i posebni dodaci u vodi
NIJANSE	bela, nijanse po ton karti: Monicolor 720, Harmonia Extérieur, Terra
NIJANSIRANJE	HGMIX
GUSTINA	1,9 kg/l
RAZREĐIVANJE	po potrebi vodom
EU VOC kategorija i granična vrednost	IIA(a), 30 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: max. 25 g/l
PAKOVANJE	25 kg
ROK TRAJANJA	Originalno zatvoren i na preporučeni način uskladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suva prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži. NE SME SMRZNUTI!

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

PRIPREMA POVRŠINE	Površina mora biti ravna, čista, suva, nezamrznuta i tvrda. Pre početka rada zaštititi vrata, prozore, simsove, oluke ... Površinu premazati SPEKTRA UNI Grund , koji se nijansira u željenu nijansu. Nakon 24 sata naneti SPEKTRA Plaster Silicone .
NAČIN NANOŠENJA	Pre upotrebe SPEKTRA Plaster Silicone dobro promešati. Malter se može razrediti sa maksimalno sa 1,0 dl čiste vode na 25 kg maltera. Malter nanositi ručno, ravnomerno getericom od nerđajućeg čelika u debljini najvećeg zrna ili špricanjem mašinski. SPEKTRA Plaster Silicone Z se kružno strukturira plastičnom gletericom, dok ne dostignemo ravnomernu strukturu. SPEKTRA Plaster Silicone R se nakon 5–10 minuta, strukturira horizontalno, vertikalno ili kružno, plastičnom gletericom. Kompletnu površinu raditi bez prekida, mokro na mokro.
USLOVI RADA	Temperatura vazduha, materijala i površine za vreme aplikacije i očvršćavanja materijala mora biti iznad +5 °C, a maksimalno 35 °C. Relativna vlažnost vazduha ne sme biti viša od 80 %. Malter ne nanositi na direktnom suncu, vetru, magli ili kiši.
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vlažnost vazduha 65 %)	Malter je suv na dodir nakon 6–10 sati, nakon 24 sata otporan i na kišu. Niske temperature i visoka vlažnost vazduha mogu produžiti vreme sušenja žbuke.
POKRIVNOST	2,0 mm Z: cca. 3,0 kg/m ² 1,5 mm Z: cca. 2,4 kg/m ² 2,0 mm R: cca. 2,8 kg/m ² 1,5 mm R: cca. 2,4 kg/m ² 2,5 mm Z: cca. 3,2 kg/m ²
ČIŠĆENJE ALATA	Vodom odmah nakon upotrebe.

SISTEMI TOPLOTNE IZOLACIJE

	SPEKTRA SISTEM TOPLOTNE IZOLACIJE MW	SPEKTRA SISTEM TOPLOTNE IZOLACIJE EPS
LEPLJENJE	SPEKTRA lepak MW	SPEKTRA lepak (EPS) ili SPEKTRA lepak EPS grubi
IZOLACIONI MATERIJAL SA TIPOVIMA	Fasadna lamela MW Tiplovi (u skladu sa evropskom tehničkom saglasnošću ETA-08/0078)	Fasadne ploče od stiropora (EPS-F) Tiplovi (u skladu sa evropskom tehničkom saglasnošću ETA-08/0122)
ARMIRANJE	SPEKTRA lepak MW SPEKTRA staklena mrežica za armiranje	SPEKTRA lepak EPS ili SPEKTRA lepak EPS grubi SPEKTRA staklena mrežica za armiranje
OSNOVNI PREMAZ	SPEKTRA UNI Grund	SPEKTRA UNI Grund
ZAVRŠNI PREMAZ	SPEKTRA Plaster Silicone	SPEKTRA Plaster Silicone

*Kod tamnih nijansi **SPEKTRA Plaster Silicone** preporučujemo upotrebu slične nijanse nijansiranog **SPEKTRA UNI Grund**.

NAPOMENE

- **SPEKTRA Plaster Silicone** sadrži sredstvo koje sprečava nastanak algi i plesni u normalnim vremenskim uslovima.
- Ne preporučujemo ugradnju tamnih nijansi, pri kojima je svetlosna vrednost Y = ispod 25. Tamni tonovi se mnogo bolje zagrevaju i može doći do termičkog širenja i pucanja TIS.
- Preporučuje se upotreba iste šarže maltera za jednu stranu fasadne površine ili više pakovanja (kanti) egalizirajte u većoj posudi.
- Moguća su manja odstupanja nijansi od ton karte (prirodni materijali, štampa...)